



Fisa tehnica RIGOLA DE ACOSTAMENT– R7

A. CARACTERISTICI FIZICE

Caracteristici	
Forme	
Dimensiuni	250 x 330 x 600 mm
Culori:	CIMENT Aspect suprafata: beton monocrom
Greutate si consum/mp	68, 9 kg / buc aprox 3 buc./ m
Ambalare:	18 buc / palet; aprox 1270 kg / palet
Domenii de utilizare:	

B. PROCES DE FABRICATIE

Rigolele R7 produse de **ELIS PAVAJE S.R.L.** sunt realizate din beton clasa C 35/45, prin vibropresare avand in compozitie:

- ciment II A-S42.5R
- agregate Ø max16mm
- aditiv plastifiant, aditiv anti eflorescenta, apa, toate in cantitati bine controlate dupa retete stabilite.

Tehnologia de productie consta in:

- vibropresarea betonului semiuscata turnat in matrite metalice folosind instalatii de productie de inalta tehnologie, ceea ce ofera un produs compact cu o textura uniforma influentand in bine principalele caracteristici ale produselor: absorbtie redusa de apa, rezistenta la inghet dezghet, rezistenta la compresiune si alte cerinte stabilite de normele romanesti si europene.

C.STANDARD SI REZULTATE LABORATOARE INCERCARI

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru pavele este **SR EN 1433:2003, SR EN 1433:2003/AC:2006**. "Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si incercare, marcare si evaluarea conformitatii".

Criteriile de admisibilitate pentru caracteristicile fizico-mecanice ale rigolelor conform acestui standard, precum si valorile caracteristicilor fizico-mecanice ale rigolei R7 - ELIS PAVAJE obtinute in urma incercarilor de laborator sunt prezentate in tabelul urmator:

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Rezultate obtinute
Rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile	SR EN 12390-3/2009/AC:2011	Clasa C 35/45	51,2 N/mmp
Etanseitate la apa	SR EN 1433:2003 /AC:2006	Sa nu apara infiltratii de apa la imbinari sau prin corpul canalului timp de 30 min.	Imbinare corespunzatoare. Nu apar infiltratii de apa in conditiile impuse de standard.
Rezistenta la inghet - dezghet cu saruri de dezghet la varsta de 28 zile	SR EN 1433:2003 /AC:2006	Masa pierduta dupa incercare la inghet dezghet $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$, ca medie, cu nici o valoare individuala $> 1,5 \text{ kg/m}^2$	0 Kg/m²
Absorbția de apa	SR EN 1433:2003 /AC:2006	$\leq 6,5\%$ din masa	2.15 %

Rigolele din beton sunt **Clasa A1**, dupa reactia la foc fara incercare.

Laboratoarele implicate in realizarea incercarilor:

- INCERC - Sucursala Cluj Napoca, Calea Floresti, nr. 117
- Laborator de grad II al S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. Petresti

D. CERTIFICARI

Organism de certificare produse: **ALL CERT PRODUCT, NR. 00144-1**




E. MONTAJ

Rigola R7 face parte din categoria constructiilor anexe pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice, la drumuri, strazi si platforme.

Lucrarile de colectare si evacuare a apelor la drumuri si platforme au scopul de a evita:

- degradarea corpului drumului
- reducerea portantei terenului de fundare
- degradarea terenurilor riverane prin stagnari de ape, baltiri sau evacuare cu intarziere

Rigola R7 este o rigola de acostament, carosabila, de forma triunghiulara, care se foloseste pe drumurile publice cu inaltime mare a rambleelor (umpluturilor). Rolul ei este de a proteja taluzurile la eroziunea apei de pe carosabil, colectarea acesteia si descarcarea prin rigole de coasta (casiuri) pana in santurile de la baza taluzului..



F. ETAPE DE EXECUȚIE:

1. Se traseaza zona unde se doreste realizarea rigolei.
2. Dupa finalizarea lucrarilor pregatitoare si stabilirea cotelor se trece la realizarea stratului suport din balast stabilizat sau stratul prevazut in proiectul de executie
3. Se pozitioneaza si monteaza rigola.
4. Realizarea umpluturilor laterale si compactarea acestora.
5. Fiind o rigola de acostament, avand si rol de incadrare a imbracamintii rutiere, dupa montarea rigolei se executa stratele superioare din structura rutiera.